

ANKOR

Podkład Antykorozyjny

ZASTOSOWANIE

ANKOR przeznaczony jest do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych. Stosowany może być pod następujące wyroby nawierzchniowe: emalie ftalowe i olejne, emalie ftalowe modyfikowane, emalie chlorokauczukowe, emalie styrenowo-akrylowe, emalie akrylowe

CHARAKTERYSTYKA

ANKOR tworzy powłokę silnie związaną z podłożem, skutecznie zabezpieczając powierzchnie metalowe przed szkodliwym działaniem korozji.

WŁAŚCIWOŚCI

PKWiU 20.30.12.0

Norma : PN-C -81901:2002, rodzaj IIA

PARAMETR	NORMA	WARTOŚĆ
Lepkość, kubek FORDA ø4, s	PN-C-81701:1997	80-100
Gęstość, g/cm ³	PN-EN ISO 2811-1:2016	1,0-1,6
Czas wysychania (temp. 20±2°C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%), najwyżej 4stop.	PN-C-81519:1979	3h
Krycie jakościowe nie więcej niż : -barwy jasne oraz czerwona i pomarańczowa -pozostałe barwy	PN-89/C-81536 metoda c	II I
Roztarcie, μm , najwyżej	PN-EN ISO 1524	50
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień nie więcej niż	PN- EN ISO 2409:1999	1
Odporność na działanie mgły solnej przez 48h, dopuszczalne jednolite	PN-EN ISO 7253:2000	2

zniszczenie powłoki, klasa, nie więcej niż		
Odporność powłoki na uderzenie, cm spadek ciężarka, co najmniej	PN-EN ISO 6272:1999	50
Zawartość substancji lotnych, % najwyżej	PN-EN ISO 11890-1:2008	50

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed użyciem zawartość farę ANKOR dokładnie wymieszać. Malować pędzlem lub natryskiem . W przypadku innych metod aplikacji kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii, Do rozcieńczenia należy używać rozpuszczalnika AKRYLOWY TU produkcji FFLiK CHEMSTAL. Powierzchnie stalowe i żeliwne oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń szczotką drucianą lub papierem ściernym, odpylić a następnie odtłuścić. W przypadku wymalowań renowacyjnych stare powłoki lekko przeszlifować usuwając luszczące się elementy, następnie odpylić i odtłuścić. Kolejne warstwy ANKORU nakładać do 6h. Czas nakładania powłok nawierzchniowych według zaleceń producenta.

WYDAJNOŚĆ: do 10m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 1l, 5l, 10l, 20l.

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, izobutanol. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ognia i źródeł ciepła. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Po zakończonej pracy pomieszczenia intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie można je użytkować. Chronić przed dziećmi .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

Wszystkie podane w niniejszym arkuszu informacje odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Podane przykłady nanoszenia powłok nie mogą być powodem roszczeń, należy je traktować jako jeden z możliwych przykładów. Z uwagi na różnorodność podłoży oraz warunków eksploatacji obiektów kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzanie naszych produktów we własnym zakresie pod względem ich przydatności do przewidywanego zastosowania w przewidywanych warunkach eksploatacji.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejsze wydanie traci ważność.