



LAKIER DP-U

PKWiU: 20.30.11.0

Norma: PN – C 81906:2003

PN-C81907:2003

Posiada atest PZH

ZASTOSOWANIE

Lakier DP-U jest przeznaczony do ochronno-dekoracyjnego malowania mebli ogrodowych, altan i innych konstrukcji drewnianych stolarki otworowej /okna, drzwi/ oraz powierzchni wykonanych z drewna lub materiałów drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA

Lakier DP-U produkowany na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Tworzy gładką powłokę odporną na warunki zewnętrzne. Jest nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Transparentne powłoki o bardzo dobrej przyczepności, wytrzymałe na uderzenia mechaniczne, eksponują naturalną strukturę drewna.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WYNIK
GĘSTOŚĆ, g/cm ³	1,02-1,05
LEPKOŚĆ, kubek Forda 4, s	40-100*
CZAS SCHNIĘCIA, h	Pyłosuchość -0,5 I stop. - 2 III stop. -3
WYGLĄD POWŁOKI, BARWA	Gładka, bezbarwny lub zgodny ze wzorcem kolorów
POŁYSK pod kątem 60°, max	70--- połysk 30---mat
ZAWARTOŚĆ części stałych, max %	37

*możliwość dostosowania parametrów do potrzeb klienta

SPOSÓB STOSOWANIA

Lakier DP-U jest lakierem wodorozcieńczalnym. Lakierowana powierzchnia powinna być przeszlifowana, odłuszczona, wolna od pyłu. Przed użyciem lakier należy dokładnie wymieszać. Na surowe drewno nakładać dwie warstwy lakieru pędzlem (w lepkości roboczej) lub natryskiem (do ewentualnego rozcieńczenia stosować wodę pitną). Temperatura malowanej powierzchni, lakieru i otoczenia podczas nanoszenia i schnięcia powinna być wyższa niż 10⁰C, wilgotność powietrza poniżej 80% a wilgotność względna materiału malowanego nie może przekraczać 20%. Optymalną temperaturę wymalowań jest przedział temperaturowy od 15⁰C do 30⁰C. Celem uzyskania pełnych walorów wytrzymałościowych i dekoracyjnych elementów użytkowanych na zewnątrz zaleca się stosowanie systemu **DP** tj. 1 warstwę **impregnatu DP** podnoszącego odporność drewna na ujemny wpływ czynników atmosferycznych (zaleca się

szlifowanie korekcyjne po impregnacji) a następnie 2 warstwy **Lakieru DP-U** lub dla stolarki otworowej 1 warstwa **lakieru DP-U** i warstwa lakieru **nawierzchniowego DP** (zaleca się nakładanie drugiej warstwy bezpośrednio po wyschnięciu pierwszej) W przypadku wymalowań renowacyjnych stare powłoki wodorozcieńczalne przeszlifować, natomiast powłoki lakierów rozpuszczalnikowych usunąć w całości i postępować jak w przypadku wymalowań surowego drewna

WYDAJNOŚĆ do 12 m²/1 litr.

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe –0,8l, 3l, 5l, 10l

WSKAZÓWKI : Chronić przed zamarzaniem, chronić przed dziećmi. Przechowywać w temp. +5 do +30°C w szczelnie zamkniętym pojemniku