

CYNKOR 2K

Gruntoemalia akrylowa chemoutwardzana

PKWiU: 24.30.12.0

ZASTOSOWANIE

Gruntoemalia CYNKOR 2K dwuskładnikowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz ocynku. Rekomendowana do bram, ogrodzeń, krat, balustrad.

CHARAKTERYSTYKA

Gruntoemalia jest wyrobem dwuskładnikowym wysychającym na powietrzu. Charakteryzuje się satynowym połyskiem oraz wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, mechaniczne i chemiczne.

Składnik A: gruntoemalia CYNKOR 2K

Składnik B: utwardzacz (roztwór poliizocyjanianu alifatycznego w rozpuszczalnikach organicznych)

W celu utworzenie powłoki należy zmieszać oba składniki w odpowiedniej proporcji (1 część utwardzacza na 5 części gruntoemalii) np. 0,2L utwardzacza na 1L farby.

Powłoka uzyskana w ten sposób odznacza się dużą gładkością, twardością, elastycznością, bardzo dobrą przyczepnością, odpornością na warunki atmosferyczne, wilgoć.

Dane techniczne:



BADANIE	SKŁADNIK A	MIESZANINA SKŁADNIKÓW A i B
Lepkość, kubek Forda φ4, [s]	150	80-100
Gęstość, d [g/cm ³]	1,05-1,15	-
Grubość warstwy Suchej [μm]	-	40-50
Połysk, kąt badania 60°	-	10-40
Przyczepność	-	I
Krycie jakościowe	-	I- ciemne kolory II- biały
Twardości po: (wg Persozy) * 1 dniu, co najmniej	-	0,3
Czas schnięcia, [s] pyłosuchość III ⁰ najwyżej przydatne do użytkowania	-	30min 8h 72h

SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie malowane gruntoemalią powinny być suche, oczyszczone, odtłuszczone. Przed naniesieniem emalii należy dokładnie wymieszać z utwardzaczem do Cynkor 2K w stosunku : 1:5 (1 część utwardzacza na 5 części emalii). Jednorazowo przygotować taką ilość emalii, która może być użyta w czasie do 3h. Kolejną warstwę nakładać po 15-20min metodą mokro na mokro lub po wysuszeniu po 24h. Zastosować szlifowanie korekcyjne pomiędzy warstwami (w metodzie na sucho)

UWAGA: Emalię można rozcieńczać w razie potrzeby ale dopiero po wcześniejszym dodaniu utwardzacza. Narzędzia malarskie umyć bezpośrednio po malowaniu. Do ewentualnego rozcieńczania używać **ROZPUSZCZALNIKA akrylowy TU lub ksylen**.

Nakładać można pędzlem, natryskiem.

Przy zastosowaniu przemysłowym należy kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii.

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące

WYDAJNOŚĆ: do 11m²/l

OPAKOWANIA :1l, 5l, 10l

WSKAZÓWKI: Chronić przed dziećmi

Składniki A i B przechowywać w opakowaniach handlowych szczelnie zamkniętych, w zadanych magazynach, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Temperatura magazynowania 5÷25°C. Składnik B chronić przed dostępem wilgoci.