

## CYNKOR 2w1

### Gruntoemalia styrenowo-akrylowa

PKWiU: 20.30.12.0

Norma: PN-C-81920:2002

Posiada atest higieniczny

#### ZASTOSOWANIE

CYNKOR 2w1 przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych, stalowych i żeliwnych. Szczególnie polecany jest do konstrukcji metalowych, rynien i okapów.

#### CHARAKTERYSTYKA

CYNKOR 2w1 daje powłoki z satynowym połyskiem, bardzo dobrze przyczepne do podłoża. Dzięki zawartym w niej składnikom tworzy powłoki antykorozyjne, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i długoletnią odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Gruntoemalia produkowana jest także w wersji strukturalnej.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- |                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| 1. Lepkość umowna               | mierzona kubkiem Forda o średnicy 4 mm w temp. 20°C | - 120-130s  |
| 2. Czas schnięcia (pyłosuchość) |   | - 0,5 h     |
| 3. Gęstość                      | w g/cm <sup>3</sup>                                 | - 1.1 - 1.2 |
| 4. Krycie                       |   | I stop.     |

#### SPOSÓB STOSOWANIA

Grunto-emalia ze względu na zawartość składników poprawiających przyczepność do różnego rodzaju podłoży oraz o właściwościach antykorozyjnych umożliwia malowanie bez podkładu czystych, suchych i odtłuszczonych wcześniej powierzchni nie noszących śladów korozji. Przed naniesieniem, emalię należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby /np. przy malowaniu natryskiem /rozcieńczyć do lepkości roboczej. Nakładać można pędzlem, natryskiem. Zaleca się stosowanie 2 warstw o łącznej grubości 120-180 μ. W ten sposób można zabezpieczać: czyste metaliczne powierzchnie bez śladów korozji, powierzchnie metalowe wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie w innych technikach, renowacyjne malowanie starych powłok malarskich poliwinylowych, chlorokauczukowych, akrylowych, ftalowych, ftalowo-karbamidowych pod warunkiem, że są dobrze związane z podłożem, przeszlifowane drobnoziarnistym papierem i odtłuszczone a ewentualnie występujące uszkodzenia lub wady powłoki oraz ślady korozji zostaną usunięte. W przypadku stosowania Cynkoru 2w1 w wersji strukturalnej należy dodatkowo zabezpieczyć podłoże 1 warstwą Cynkoru 1. Malowanie pędzlem należy wykonywać w lepkości handlowej wyrobu lub przy niewielkim rozcieńczeniu. Natomiast do natrysku stosować do 10% rozcieńczalnika styrenowo -akrylowego produkcji "CHEMSTAL" Sp. z o.o. w Dębicy.

Przy zastosowaniu przemysłowym należy kontaktować się z producentem w celu dostosowania parametrów wyrobu do stosowanej technologii.

**OKRES GWARANCJI** 24 miesiące

**OPAKOWANIA** 1l, 5l, 10l, 20l.

**WYDAJNOŚĆ:** do 14 m<sup>2</sup>/l

**WSKAZÓWKI:** Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne- zapoznaj się z kartą charakterystyki. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Chronić przed dziećmi.