

POL-LAK SPEZIAL 1K Połysk

ZASTOSOWANIE

POL-LAK SPEZIAL 1K połysk jest lakierem poliuretanowym przeznaczonym do malowania podłóg, parkietów, boazerii oraz innych elementów drewnianych i drewno-pochodnych.

CHARAKTERYSTYKA

POL-LAK SPEZIAL 1K połysk jest lakierem poliuretanowym, jednoskładnikowym utwardzanym wilgocią z powietrza. Charakteryzuje się wysoką twardością, odpornością na ścieranie i zarysowanie. Jest odporny na wodę i środki chemii gospodarczej.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
WYGLĄD POWŁOKI	Gładka, jednolita
LEPKOŚĆ, (kubek Forda dysza 4mm)	22-50s
GĘSTOŚĆ, g/cm ³	0,97-1,02
CZAS SCHNIĘCIA w temp. 20±2°C i wilgotności powietrza 55±5%, stopień 3	4h
POŁYSK, mierzony pod kątem 60°	Połysk: > 90°

SPOSÓB STOSOWANIA

- Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche bez pozostałości wosków i środków nabłyszczających, tłustych plam, żywicy. W przypadku starych powłok, należy je usunąć a powierzchnię odpylić.
- Aby zapobiec ciemnieniu drewna zaleca się stosowanie jako podkład lakieru nitrocelulozowego **KAPON** firmy CHEMSTAL (po ok 1h można nakładać lakier nawierzchniowy)
- Przed lakierowaniem produkt dobrze wymieszać. Nie rozcieńczać (produkt w wersji handlowej gotowy do użycia). W przypadku zgęstnienia produktu- rozcieńczać **ROZPUSZCZALNIKIEM POLIURETANOWYM** max do 2% obj.
- Produkt nakładać wałkiem lakierniczym (nylonowym), pędzlem lub za pomocą natrysku. Nie nakładać lakieru grubymi warstwami, aby umożliwić prawidłowe usieciwienie lakieru.
- Czas nakładania kolejnej warstwy po ok 3-8h. Zaleca się międzywarstwowe szlifowanie (papier ścierny 150-200 dla wersji w połysku, papier grubości 100-150 w wersji mat). W przypadku wymalowań po 24 h szlifowanie międzywarstwowe jest konieczne.
- Dokładnie odpylić powłokę.
- Zalecana ilość warstw: 2 -(boazerie, elementy drewniane), 3- podłogi
- Przed nałożeniem ostatecznej warstwy pomieszczenie dokładnie wysprzątać i zapobiec występowaniu „przeciągów”, które przyczyniają się do pojawienia zanieczyszczeń, widocznych po wyschnięciu powłoki (w przypadku braku drzwi wejściowych do pomieszczenia -otwór zabezpieczyć folia malarską).
- Warunki aplikacji: temp. otoczenia od 15-25°C, wilgotność względna powietrza 40-65%, wilgotność drewna max 9% (niska temperatura i niedostateczna wilgotność wydłuża czas schnięcia powłoki oraz zmienia jej twardość).
- Pomalowaną powierzchnię można eksploatować po upływie 3 dni, całkowitą wytrzymałość mechaniczną osiąga po ok 10 dniach.
- Niedostateczne wietrzenie pomieszczeń w trakcie i przez 2-3 dni po zakończeniu prac może spowodować powstanie przebarwień na ścianach świeżych powłok emulsyjnych. W związku z czym zaleca się malowanie ścian dopiero po całkowitym wysezonowaniu powłok lakierniczych.
- Zaleca się stosowanie produktu w opakowaniach o pojemności wystarczającej do wykonania jednorazowo prac malarskich. (W przypadku częstego otwierania i zamykania opakowania- produkt może ulec zagęszczeniu w efekcie zachodzących reakcji sieciowania).

W przypadku zastosowania innego systemu lakierniczego producent nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane w ten sposób powłoki. Przy zastosowaniu innego niż zalecany podkład może wystąpić problem z przyczepności powłoki.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- **PKWiU:** 20.30.12.0
- **NORMA :** PN-C 81922:2004

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące od daty produkcji

WYDAJNOŚĆ: 12-13m²/l

OPAKOWANIA : metalowe 1l, 5l

PRZECHOWYWANIE: Chronić przed dziećmi. Temperatura magazynowania 5÷25°C.
Chronić produkt przed dostępem wilgoci.