

## UTWARDZACZ do lakieru poliuretanowego 2K

**PKWiU:** 20.30.12.0

**Norma :** PN-C -81150:1997

### ZASTOSOWANIE

**UTWARDZACZ** stosowany jest do sieciowania lakieru poliuretanowego 2K.

### CHARAKTERYSTYKA

**UTWARDZACZ** jest mieszaniną aromatycznych poliizocyjanianów w rozpuszczalnikach alifatycznych. Utwardzacz ze względu na zastosowane izocyjaniany nadaje się tylko do aplikacji wewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz powłoki mogą przybierać kolor żółty.

### WŁAŚCIWOŚCI

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Lepkość umowna</b> mierzona kubkiem Forda o średnicy 4 mm - --- | 15-40sek.                   |
| <b>2. Gęstość</b>   | - 0,96--1 g/cm <sup>3</sup> |

### SPOSÓB STOSOWANIA

Utwardzacz przed użyciem należy dokładnie wymieszać, nie może zawierać stałych cząstek. Powinien być chroniony przed wilgocią, dlatego należy opakowanie utwardzacz a otwierać bezpośrednio przed dozowaniem do lakieru a następnie szczelnie zamknąć gdyż zachodzi wtedy nieodwracalna reakcja. Na pół godziny przed aplikacją zmieszać lakier z utwardzaczem w stosunku 4:1 tj. np. 0,8l lakieru i 0,2l utwardzacza. Przygotowywać mieszaninę w takiej ilości aby można było ją wykorzystać w czasie do 3h

**OPAKOWANIA;** 0,2l, 1l

**OKRES GWARANCJI** 6 miesiące

**WSKAZÓWKI:** Wyrób zawiera łatwopalne i szkodliwe dla zdrowia składniki. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Chronić przed dziećmi.