

DOLIMIT U

FARBA AKRYLOWA UNIWERSALNA

ZASTOSOWANIE

Farbę akrylową uniwersalną **DOLIMIT U** stosuje się do ochronno-dekoracyjnego malowania ścian i sufitów, betonu, tynku, gipsu i płyt gipsowo-kartonowych, drewna itp. z zewnątrz i wewnątrz budynków. Farba produkowana jest w szerokiej gamie kolorów. Farba odporna na szorowanie na mokro. Ze względu na swoje własności może być stosowana w budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia, oświatowo - wychowawczych oraz zakładach przemysłowych w tym branży spożywczej.

CHARAKTERYSTYKA

Farba **DOLIMIT U** jest mieszaniną dyspersji akrylowej, pigmentów i wypełniaczy z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących. Tworzy gładkie matowe powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Powłoki są paroprzepuszczalne (pozwalają oddychać ścianom), nie powodują zatrzymania wody w ścianie. Charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie na sucho, detergenty, mycie i szorowanie na mokro

WŁAŚCIWOŚCI

PKWiU 20.30.11.0

Posiada atest higieniczny

Norma : PN-C-81913:1998, PN-C-81914

PARAMETR	NORMA	WARTOŚĆ
Lepkość, kubek FORDA ø8, s Brookfield S05, 20RPM, mPas	PN-C-81701:1997	24-30 6000-7000
Gęstość, g/cm ³ , max	PN-EN ISO 2811-1:2016	1,6
Czas wysychania (temp. 20±2°C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%), najwyżej	PN-C-81519:1979	3h
Połysk, przy kącie 60°	PN- EN ISO 2813:2001 PN-EN 13300:2002	poniżej 10
Roztarcie, µm , najwyżej	PN-EN ISO 1524	100
Odporność powłoki na szorowanie na mokro, klasa	PN-EN 13300:2002	I
Krycie jakościowe, nie więcej niż, dla barw:	PN-89/C-81536	

białych i pastelowych żółtych, pomarańczowych i czerwonych ciemnych	III IV II
---	-----------------

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu, w przypadku zgęstnienia rozcieńczyć wodą. Nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem w odstępach 2- godzinnych. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2-krotne nakładanie. Świeże tynki malować po okresie 3-4 tygodni sezonowania. Powłoki farb klejowych dokładnie usunąć i zmyć wodą, przy renowacji powłok emulsyjnych ściany umyć wodą z detergentem (np. mydłem malarskim). Przy malowaniu tynków po raz pierwszy farbę rozcieńczyć 1: 1 z wodą. Temperatura podłoża od +15⁰C do +30⁰C. Wymalowania wykonywać w temperaturze +15⁰C do +30⁰C.

WYDAJNOŚĆ: do 13m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 1l, 5l, 3l, 10l

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Chronić przed dziećmi. Wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5⁰C do +25⁰C.

Wszystkie podane w niniejszym arkuszu informacje odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Podane przykłady nanoszenia powłok nie mogą być powodem roszczeń, należy je traktować jako jeden z możliwych przykładów. Z uwagi na różnorodność podłoży oraz warunków eksploatacji obiektów kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzanie naszych produktów we własnym zakresie pod względem ich przydatności do przewidywanego zastosowania w przewidywanych warunkach eksploatacji.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejsze wydanie traci ważność.