

DOLIMIT Z

Farba emulsyjna zewnętrzna

PKWiU: 20.30.11.0

Posiada atest PZH

Norma: PN-C-81913:1998

ZAKRES STOSOWANIA

Farbę emulsyjną **DOLIMIT Z** zewnętrzną stosuje się do malowania przedmiotów niemetalowych, obiektów budowlanych, betonu, tynku drewna itp. na zewnątrz budynków. Farba produkowana jest w szerokiej gamie kolorów.

CHARAKTERYSTYKA

Farba emulsyjna zewnętrzna **DOLIMIT Z** jest mieszaniną dyspersji akrylowej, pigmentów i wypełniaczy z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących.

WŁAŚCIWOŚCI

- | | |
|---|--|
| 1. Pozostałość na sicie o boku oczka 0,063 mm najwyżej | - 0,6 % |
| 2. Brookfield S05, 20RPM | 7000-7200mPas |
| 3. Zdolność rozcieńczania wodą | - zupełna |
| 4. Gęstość w g/cm³ | - 1,4-1,6 |
| 5. Czas wysychania powłoki w temp. 20°C i wilgotności wzgl. powietrza 55°C | st. V – 2 h |
| 6. Krycie jakościowe | - stopień II |
| 7. Wygląd i barwa powłoki | - powłoka matowa, bez zmarszczeń, zacieków i spękań
barwa zależna od koloru |
| 8. Przyczepność powłoki do podłoża | - wytrzymuje próbę |
| 9. Odporność powłoki na tarcie na sucho | - wytrzymuje próbę |
| 10. Odporność powłoki na działanie wody destylowanej –stopień spęcherzenia | - 0 |
| 11. Odporność powłoki na szorowanie, liczba posuwów szrotki co najmniej | - 1000 |
| 12. Odporność na szorowanie (wg Normy PN-EN13300) | klasa 1 |

SPOSÓB STOSOWANIA

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu, w przypadku zgęstnienia rozcieńczyć wodą. Nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem w odstępach 2-4 godzin. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2-krotne nakładanie. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą pitną w stosunku 1:1. Świeże tynki malować po okresie 3-4 tygodni sezonowania. Powłoki farb klejowych dokładnie usunąć i zmyć wodą, przy renowacji powłok emulsyjnych ściany zmyć i spłukać wodą. Zaleca się stosowanie środków myjących.

WYDAJNOŚĆ: ±13 m²/1 litra przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe –1 l ; 3 l ; 5 l ; 10 l ; 20 l

WSKAZÓWKI : Przechowywać w temp. +5 do +30°C w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed dziećmi.