

## **DOLIMIT W**

### **Farba akrylowa wewnętrzna**

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Posiada atest higieniczny**

**Norma:** PN-C-81914:2002

#### **ZASTOSOWANIE**

Farbę akrylową **DOLIMIT W** wewnętrzną stosuje się do malowania przedmiotów niemetalowych, obiektów budowlanych, betonu, tynku drewna itp. wewnątrz budynków.

#### **CHARAKTERYSTYKA**

Farba emulsyjna wewnętrzna **DOLIMIT W** jest mieszaniną dyspersji akrylowej, pigmentów i wypełniaczy z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących.

#### **WŁAŚCIWOŚCI**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Pozostałość na sicie o boku oczka 0,063 mm najwyżej</b>                     | – 0,6 %   |
| <b>2. Lepkość Brookfield , S05, 20RPM</b>   | 8000-12000mPas  |
| <b>3. Zdolność rozcieńczania wodą</b>   | - zupełna   |
| <b>4. Gęstość w g/cm<sup>3</sup></b>  | - 1,4-1,65  |
| <b>5 Czas wysychania powłoki w temp. 20°C i wilgotności wzgl. powietrza 55°C</b>  | st V – 2 h  |
| <b>6. Krycie jakościowe</b>   | - stopień II  |
| <b>7. Wygląd i barwa powłoki</b>  | - powłoka biała, matowa, bez zmarszczeń, zacieków i spękań, kolor wg wzornika bądź wytycznych klienta |
| <b>8. Przyczepność powłoki do podłoża</b>   | - wytrzymuje próbę  |
| <b>9. Odporność powłoki na tarcie na sucho</b>                                    | - wytrzymuje próbę  |
| <b>10. Odporność powłoki na działanie wody destylowanej –stopień spęcherzenia</b> | – 0   |
| <b>11. Odporność na szorowanie (wg Normy PN-EN13300)</b>                          | klasa 1   |

#### **SPOSÓB STOSOWANIA**

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu, w przypadku zgęstnienia rozcieńczyć wodą. Nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem w odstępach 2-4 godzin. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2-krotne nakładanie. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą pitną w stosunku 1:1. Świeże tynki malować po okresie 3-4 tygodni. Powłoki farb klejowych dokładnie usunąć i zmyć wodą, przy renowacji powłok emulsyjnych ściany zmyć i spłukać wodą. Zaleca się stosowanie środków myjących.

**WYDAJNOŚĆ:** ±13m<sup>2</sup>/1 litra

**OKRES GWARANCJI:** 24 miesiące

**OPAKOWANIA :** Pojemniki plastikowe –1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 20 l

**WSKAZÓWKI:** Chronić przed zamarzaniem, chronić przed dziećmi. Przechowywać w temp. +5 do +30°C w szczelnie zamkniętym pojemniku