

AQUACOR

GRUNTO-EMALIA AKRYLOWA

ZASTOSOWANIE

Gruntoemalia **AQUACOR** przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania powierzchni stalowych i ocynkowanych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaleca się jej użycie w szczególności do pokryć dachowych, rynien i ogrodzeń

CHARAKTERYSTYKA

Gruntoemalia charakteryzuje się:

- * krótkim czasem schnięcia
- * gładka o satynowej poświacie powłoka
- * dobra przyczepnością do podłoży stalowych i ocynkowanych
- * odpornością na czynniki atmosferyczne
- * dzięki zastosowanym składnikom zabezpiecza przed szkodliwym działaniem korozji

WŁAŚCIWOŚCI

PKWiU 20.30.11.0

Norma : PN-C-81907:2003, Rodzaj I

PARAMETR	NORMA	WARTOŚĆ
Lepkość, kubek FORDA ø6, s	PN-C-81701:1997	
Gęstość, g/cm ³ , max	PN-EN ISO 2811-1:2016	
Czas wysychania (temp. 20±2°C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%), najwyżej	PN-C-81519:1979	
I stop.	-	
III stop.	12h	
Połysk, przy kącie 60°	PN- EN ISO 2813:2001	
połysk	powyżej 60	
półmat/półpołysk/satyna	10-60	
mat	poniżej 10	
Rozlewność, stopień, co najmniej	4	
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień, nie więcej niż	PN-EN ISO 2409:1999	
	1	

Odporność powłoki na działanie wody w temp. (20±2) ⁰ C w ciągu 48h dopuszczalne jednolite zniszczenie powłoki klasa, nie więcej niż	PN-EN ISO 2812-1:2001 MET. 3 (powierzchnia przykryta) PN-ISO 4628:1:1999 1	
Krycie jakościowe, nie więcej niż, dla barw: białych i pastelowych żółtych, pomarańczowych i czerwonych ciemnych	PN-89/C-81536 III IV II	

SPOSÓB STOSOWANIA

Gruntoemalię przed użyciem należy dobrze wymieszać. Malować pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym (możliwość rozcieńczenia wodą pitną do 5%).

Nakładać 2-3 warstwy (grubość warstwy na sucho 40µm) w odstępach 12 godzinnych.

Podłoże do malowania musi być suche, czyste, bez śladów korozji. Pokrycia ocynkowane muszą być wysezonowane co najmniej przez okres 1 roku.

Temperatura podłoża musi być wyższa co najmniej o 3⁰C od temperatury punktu rosy. Unikać wymalowań powierzchni dachowych we wczesnych godzinach porannych oraz przed zmierzchem. Powierzchnie do malowania nie mogą być silnie nagrzane długotrwałą nasłonecznieniem

WYDAJNOŚĆ: do 13m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI 24 miesiące

OPAKOWANIA 11,5l,10l

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Chronić przed dziećmi. Wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. Produkt szkodliwy dla środowiska, usuwać zgodnie z regionalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5⁰C do +25⁰C.

Wszystkie podane w niniejszym arkuszu informacje odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Podane przykłady nanoszenia powłok nie mogą być powodem roszczeń, należy je traktować jako jeden z możliwych przykładów. Z uwagi na różnorodność podłoży oraz warunków eksploatacji obiektów kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego sprawdzania naszych produktów we własnym zakresie pod względem ich przydatności do przewidywanego zastosowania w przewidywanych warunkach eksploatacji.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejsze wydanie traci ważność.