

KAPON SZPACHLA wypełniacz do szczelin

PKWiU: 20.30.12.0

Norma: PN-C-81801:1997, Rodzaj IV

ZAKRES STOSOWANIA

Wyrób przeznaczony do wypełniania szczelin (do 2mm) oraz uzupełniania ubytków drewna po uszkodzeniu np. mechanicznym. Stosuje się do wymieszania z pyłem drzewnym. Polecany do wszystkich gatunków drewna.

CHARAKTERYSTYKA

Jest to roztwór nitrocelulozy w rozcieńczalnikach organicznych z dodatkami. Charakteryzuje się krótkim czasem wysychania.

WŁAŚCIWOŚCI

- | | | |
|---|-----------|------------------------------|
| 1. Gęstość | | - 0,8-0,95 g/cm ³ |
| 2. Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ^o C | stopień 1 | - 20 min. |
| | stopień 7 | - 3h |

SPOSÓB STOSOWANIA

Powierzchnia przeznaczona do szpachlowania powinna być równa, sucha, wolna od starych powłok lakierniczych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp. Wszystkie poprzednie powłoki lakierowane powinny być usunięte do surowego drewna. Wyrób przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Po dodaniu pyłu drzewnego z ostatniego szlifowania drewna przeznaczonego do lakierowania i starannym zmieszaniu nakładać szpachelką parkieciarską. Należy uzyskać konsystencję dającą możliwość uzupełniania występujących ubytków. Zaleca się szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania. Większe szczeliny należy uzupełnić dwukrotnie. Po uzupełnieniu ubytków po czasie minimum 3 godzin powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym i następnie odpylić. Po zakończonych pracach narzędzia myć rozpuszczalnikiem do wyrobów celulozowych.

WYDAJNOŚĆ: zależna od ilości, głębokości, szerokości ubytków

OPAKOWANIA 1l, 5l, 10l

WSKAZÓWKI: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne-zapoznaj się z kartą charakterystyki. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Chronić przed dziećmi.